
MISSE AZ93 Inorganic White Coating
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Reflectance
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
Wavelength (nm)
Pre-flight Control α=0.151
Pre-flight 2-E8-3 α=0.143
Pre-flight 2-E8-4 α=0.147
Pre-flight 2-E8-5 α=0.149
Post-flight Control α=0.147
Post-flight 2-E8-3 α=0.150
Post-flight 2-E8-4 α=0.149
Post-flight 2-E8-5 α=0.152